

# DUCT TAPE

## KMT 80

### TECHNICAL DATA SHEET



#### Omschrijving:

- Multifunctionele en all weather linnen Duct Tape voorzien van van een calendered natuurrubber lijm.

#### Eigenschappen:

- Makkelijk afscheurbaar met de hand
- Goede aanzetkleefkracht
- Zeer flexibel
- Eenvoudig aan te brengen op verschillende ondergronden
- Gemakkelijk verwijderbaar.

#### Toepassingen:

- Sluiten van zware kartonnen dozen en andere verpakkingen
- Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren
- Afdichten van luchtkanalen
- Herstellen van gescheurde verpakkingen, dekzeilen enz.
- Afboorden tapijten jaarbeurzen.
- Maskeren in automobielnijverheid – tape is schuurbestendig.

UITGIFTE DATUM: 26/04/2016

REV: DUCT KMT80 NL

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.

# DUCT TAPE

## KMT 80

### TECHNICAL DATA SHEET

Technische Specificatie		
Type drager:		PE Laminated Cloth
Mesh drager:		80 mesh
Dikte drager		201 micron
Dikte totaal:	$\pm 15 \mu$	305 micron
Dikte lijmlaag:		104 micron
Belijming:		Calendered natural rubber (crosslinked)
Gewicht belijming:		207 grs/m <sup>2</sup>
Kleefkracht op staal:		$\geq 4.06 \text{ N / cm}$ (1,015 kg/25mm)
Treksterkte:		$> 44 \text{ N / cm}$ (17 kg/25mm)
Rek bij breuk:		- %
Schuifweerstand	min/20x25mm mm/60'	152 < 0.80 mm
Kleur:		zilvergrijs – zwart - wit rood –geel - groen – blauw andere kleuren op speciale bestelling
Standaard lengte:		50 Meter
Standaard breedte:		48 – 72 – 96 mm

UITGIFTE DATUM: 26/04/2016

REV: DUCT KMT80 NL

[www.tecnoband.be](http://www.tecnoband.be) - [info@tecnoband.be](mailto:info@tecnoband.be)

**TECNOBAND**  
INDUSTRIAL TAPES

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden, gebaseerd op laboratorium testen en mogen gewijzigd worden zonder bericht. Deze waarden zijn informatief en geenszins bindend. De opgegeven informatie is alleen bedoeld als algemeen advies voor het gebruik van de producten. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product na te trekken voor de bedoelde toepassing.